

COLA ACRILICA (VINILICA)

ADESIVO ACRÍLICO é um adesivo à base de resinas acrílicas, cargas especiais e aditivos, indicado para colagem de piso vinílico em mantas, placas PP/PET, com alta resistência mecânica.

Produto ecológico e está de acordo com a norma ABNT NBR 16.257/2020 e baixa emissão de VOC.

PROPRIEDADES

Este adesivo possui base acrílica, portanto, sofre alterações, sob baixas temperaturas. Dependendo do clima a secagem poderá ser demorada (sob baixas temperaturas) ou acelerada (temperaturas acima de 25°C.).

- Não tóxica, base água
- Excelente aderência e ótima resistência após curada
- Baixo odor
- Baixa emissão de VOC

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO

Teor de Sólidos %: 68 – 74%

Aparência e cor: Líquido viscoso leve, levemente amarelada

Viscosidade (7/10rpm): 16.000 a 26.000 CPS

Densidade a 25°C (g/cm³): 1,16 – 1,24 g/cm³

Composição: Resinas, preservantes e cargas minerais micronizadas e aditivos.

Rendimento aproximado: 220g a 300g por m² - Média 250g por m²

Validade: 12 meses

Esses dados técnicos são determinados para cada lote antes da liberação pelo nosso controle da qualidade.

INSTRUÇÕES DE USO

1. Use luvas de látex.
2. Para uma boa aderência é importante que os materiais a serem colados estejam limpos e isento de poeira e óleos.
3. Produto deve ser aplicado sobre superfícies cimentícia nivelada.
4. Piso térreo deverá ser tratado com o sistema de impermeabilização.
5. Aplicar com temperatura média de 10° a 35° com umidade relativa abaixo de 65%.
6. Recomenda homogeneizar o produto antes de iniciar a colagem.
7. Aplicar a cola com uma desempenadeira dentada 2mm
8. Recomendamos aplicar em torno de 8 a 12m², esse é a metragem estimada para espátular o adesivo em tempo hábil de colar.
9. Após aplicado, em torno de 15 minutos o adesivo deixa de ficar melado e começa a dar tack, sendo assim se inicia a instalação, o tempo máximo de tack em aberto é de 20 minutos.
10. Este adesivo também permite a colagem com tack molhando, porém indicamos para fazer toda obra apenas com um dos modos de aplicação, pois se fizer colagem com tack seco e tack molhado, poderá espelhar no piso vinílico.
11. Posicionar e pressionar o revestimento com as mãos ou rolo, principalmente nas bordas. Devido as grandes variedades de qualidade de PVC, indicamos climatizar o piso para evitar que tenha um excesso de retração depois de colado.
12. Nunca deixe o balde aberto sem aplicar, pois o produto começa a secar.

EMBALAGENS

- BALDE C/ 4 KG (CAIXA COM 4 BALDES)
- BALDE C/ 20 KG- VALIDADE: 12 MESES

FISCAL / TRIBUTÁRIO

NCM: 3506.99.00

UNIDADE COMERCIAL: UN

EAN - CÓDIGO DE BARRAS: 7898945144612 (4KG) / (20KG)

PRECAUÇÕES E SEGURANÇA

Antes de utilizar este ou qualquer outro produto químico, leia atentamente as informações contidas na Ficha de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ). Observando as medidas de precaução, de manuseio, armazenamento da embalagem. Classe de risco para transporte

PRODUTO QUÍMICO NÃO CLASSIFICADO COMO PERIGOSO DE ACORDO COM ABNT NBR 17725-2

ARMAZENAMENTO

Recomenda-se a estocagem do material em lugar seco, fresco e arejado.

GARANTIA

Todos os produtos da HD FLEX são testados e homologados, sendo assim podemos dar garantia de nossos produtos nas aplicações recomendadas. Para solicitar garantia entrar em contato e informar nota fiscal e número de lote.

SUPORTE TÉCNICO

O Departamento Técnico/Comercial da HD FLEX tem experiência prática na utilização do produto e processos de fabricação. Havendo necessidade de assistência e esclarecimentos técnicos entrem em contato no número (11) 4067-8354 ou envie um e-mail: contato@hdflex.com.br. As informações e dados contidos neste boletim baseiam-se nos nossos conhecimentos atuais. Elas descrevem o nosso produto com relação a exigências de segurança e não tem o objetivo de assegurar características específicas para cada aplicação. A HD FLEX não se responsabiliza pela má ou indevida utilização do produto.

Boletim_10.24a